

广西产品质量监督检验院



编号: D09-B00071

检 验 报 告

检验类别: 委托检验

第 1 页 共 2 页

受检单位		_____		
任务来源		_____		
委托单位	名称	南宁银杉电线电缆有限责任公司	样品名称	电线电缆
	地址	南宁市北湖东路五里6号	型号规格	BLV 450/750V 10mm ² 红、黄、蓝、绿色
	邮政编码	_____	商标	银杉
			等级	_____
生产单位		南宁银杉电线电缆有限责任公司	原编号	_____
			生产日期	2008-08-27~2008-11-24
抽样地点		生产单位成品仓库	抽样方式	按《电线电缆产品贴标服务协议书(电线电缆抽检、贴标方案)》
			抽样基数	102km
抽样者		广西产品质量监督检验院 周百鹏 覃皓	抽样数量	100m×2
			抽样日期	2009-04-22
送样者		周百鹏	样品状况 原销售包装, 满足检验要求。	
收样日期		2009-04-22		
样品数量		100m×2		
检验依据		JB 8734.2-1998《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分: 固定布线用电缆电线》		
检验结论		该产品本次抽样检验按JB 8734.2-1998判定所检项目合格。		
		签发日期: 2009年5月31日		
备注		_____		

批准:

林 凯

审核:

周百鹏

编制:

韦 滨 海

广西产品质量监督检验院
检 验 报 告

第 2 页 共 2 页

编号： D09-B00071

序号	检验项目		技术要求	检验结果		判定
				1#	2#	
1	结 构 尺 寸	绝缘厚度 mm	≥ 1.0	1.2	1.2	合格
2		绝缘最薄处厚度 mm	≥ 0.80	1.04	1.08	合格
3		平均外径 mm	≤ 6.7	6.5	6.4	合格
4	导体电阻 (20℃) Ω / km		≤ 3.08	2.94	2.95	合格
5	绝缘 物理	老化前抗张强度 N/mm^2	≥ 12.5	20.5	18.1	合格
6	机械 性能	老化前断裂伸长率%	≥ 125	320	340	合格
以下空白						