

广西产品质量监督检验院



2006 20 0055 Z (国家) 认证认可监督管理委员会

编号: D09-B00104

检 验 报 告

检验类别: 委托检验

受检单位		_____			
任务来源		_____			
委托单位	名称	南宁银杉电线电缆有限责任公司	样品名称	电线电缆	
	地址	南宁市北湖东路五里6号	型号规格	BV 450/750V 2.5mm ² 红	
	邮政编码	_____	商标	银杉	
			等级	合格品	
生产单位		南宁银杉电线电缆有限责任公司		原编号	_____
				生产日期	2009-05-06
抽样地点		生产单位成品仓库		抽样方式	按《电线电缆产品贴标服务协议书(电线电缆抽检、贴标方案)》
				抽样基数	72.45km
抽样者		广西产品质量监督检验院 黄壮龙 林凯		抽样数量	1.3m×5
				抽样日期	2009-05-07
送样者		黄壮龙 林凯		样品状况 无包装, 满足检验要求。	
收样日期		2009-05-07			
样品数量		1.3m×5			
检验依据		GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆》			
检验结论		该产品本次抽样检验按GB/T 5023.3-2008判定所检项目合格。			
		签发日期: 2009年5月31日			
备注		_____			

批准:

林凯

审核:

周明

编制:

覃皓

广西产品质量监督检验院
检验报告

第 2 页 共 2 页

编号： D09-B00104

序号	检验项目		技术要求	检验结果					判定
				1#~5#					
1	结构尺寸	绝缘厚度 mm	≥ 0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	合格
2		绝缘最薄处厚度 mm	≥ 0.62	0.73	0.73	0.66	0.69	0.77	合格
3		平均外径 mm	3.2~3.9	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	合格
4	导体电阻 (20℃) Ω / km		≤ 7.41	6.91	6.92	6.92	6.87	6.85	合格
5	绝缘物理	老化前抗张强度 N/mm^2	≥ 12.5	18.2	16.4	17.6	16.6	14.4	合格
6	机械性能	老化前断裂伸长率%	≥ 125	235	235	245	225	245	合格
以下空白									